CTI 华测检测

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1910

# 检测报告
# Test Report

| | | |
|---|---|---|
| 报告编号 | A226087791910100104E | 第 1 页 共 4 页 |
| Report No. | A226087791910100104E | Page 1 of 4 |

| | |
|---|---|
| 报告抬头公司 | 邢台永海橡胶制品有限公司 |
| Company Name | XINGTAI YONGHAI RUBBER PRODUCTS CO., LTD. |
| 地　　址 | 邢台市内丘县家乐园商业金街 16 号 |
| Address | NO. 16, JIALEYUAN COMMERCIAL STREET, NEIQIU COUNTY, XINGTAI CITY, HEBEI PROVINCE, CHINA |

**以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认**

**The following sample(s) and sample information was/were submitted and identified by/on the behalf of the client**

| | |
|---|---|
| 样品名称 | EPDM 橡胶密封条 |
| Sample Name | EPDM rubber seal strip |
| 型号 | YH08 |
| Type | YH08 |
| 样品接收日期 | 2026.10.10 |
| Sample Received Date | Oct. 10, 2026 |
| 样品检测日期 | 2026.10.10-2026.10.20 |
| Testing Period | Oct. 10, 2026-Oct. 20, 2026 |

**批　　准**
**Approved by**

林东杰
授权签字人
Approved Signatory
华测检测认证集团股份有限公司

**日　　期**
**Date**
2026.10.20
Oct. 20, 2026

No. R6B6D7284B
广东省深圳市宝安区 70 区鸿威工业园

# 检测报告
# Test Report



**检测要求**
**Test Requested**


| 序号<br>No. | 测试项目<br>Test Item |
|---|---|
| 1 | 拉伸强度，断裂伸长率<br>Tensile strength,Ultimate elongation |

**检测结果：**请参见后续页面。
**Test Result(s):** Please see the following pages.

**测试样品**
**Tested Sample(s)**

| 样品编号<br>Sample No. | 样品名称<br>Sample Name | 样品型号<br>Type |
|---|---|---|
| A2260877919101001 | EPDM 橡胶密封条<br>EPDM rubber seal strip | YH08<br>YH08 |

**样品图片**
**Sample Photo(s)**



A2260877919101001

# 检测报告
# Test Report



**测试项目：拉伸强度，断裂伸长率**
**Test Item: Tensile strength,Ultimate elongation**

**1. 测试设备 Test Equipment**

| 设备名称<br>Equipment Name | 型　号<br>Model |
|---|---|
| 材料试验机<br>Material testing machine | 34TM-50 |

**2. 环境条件 Environmental Conditions**

温度：23±2℃；湿度：50±5%RH

Temperature: 23±2℃;　Humidity: 50±5%RH

**3. 测试标准 Test Standard:** ASTM D412-2016(2021)

**4. 测试条件**

**Test Condition**

测试速率：500mm/min

Test speed: 500mm/min

**5. 测试结果**

**Test Result(s)**

| 测试样品<br>Test Sample | | 测试结果<br>Test Results | |
|---|---|---|---|
| | | 拉伸强度<br>Tensile strength<br>（MPa） | 断裂伸长率<br>Ultimate elongation<br>（%） |
| A2260877919101001 | 1 | 5.34 | 260 |
| | 2 | 5.37 | 260 |
| | 3 | 5.33 | 260 |
| | 4 | 5.51 | 280 |
| | 5 | 5.46 | 260 |
| | 中位值<br>Med. | 5.37 | 260 |

# 检测报告
# Test Report



备注：本报告中的数据结果供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。
Remark: The testing data and result(s) in this report is(are) just for scientific research, education, internal quality control and product development etc.

声明：
Statement:

1.检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效；
This report is considered invalid without approved signature, special seal and the seal on the perforation;

2.样品及样品信息由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI 未核实其真实性；
The sample(s) and sample information was/were provided by the client who should be responsible for the authenticity which CTI hasn't verified;

3.本报告检测结果仅对受测样品负责；
The result(s) shown in this report refer(s) only to the sample(s) tested;

4.未经 CTI 书面同意，不得部分复制本报告。
Without written approval of CTI, this report can't be reproduced except in full;

5.如检测报告中的英文内容与中文内容有差异，以中文为准。
In case of any discrepancy between the English version and Chinese version of the testing reports(if generated), the Chinese version shall prevail.

*** 报告结束 ***
*** End of Report ***